CORTAILLOD COSSONAY CABLE

LABO MATERIAUX CH-2016 Cortaillod

Date : 24.09.1996

Essai : de traction
Matériau : BONDING SUPRA/ALU
Type : Profil BABAR 20.9.96 (315°C) Long. utile : 22 mm
Test : tenue du supra / 5.3 mm
Opérateur : LEM / 301

PARAMETRES:
Nom fichier paramètres : C:\ZWICK\SUPRA_
Précharge : 10 N
Vitesse d'essai : 1 mm/min

RESULTATS D'ESSAI:

n	Epaisseur mm	Largeur mm	Section mm²	F-maxi MPa	Allong. à rupt. mm
1	1.40	6.40	82.7	45.9	6.2